

ИНГУНИТ ТС ЕКО

Течен безалкален адитив - Забрзување на врзувањето за бетон и малтер

Одговара на: EN 934-5, T2

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За подготовка на прскан-торкрет бетон наменет за апликација по мокра постапка при изведба на примарната подграда во тунелоградбата, стабилизација на косини, рударски окна.

За подготовка на прскани репаратурни малтери наменети за санација на бетонски елементи со неправилна форма, големи вертикални површини, куполи, сводови.

Со внимателно дозирање може да се користи и како адитив за контролирано забрзување на врзувањето кај класичните бетони, најчесто при производство на префабрикувани бетонски елементи.

СВОЈСТВА

- Интензивно забрзување на врзувањето на бетони и малтери;
- Постигнување на високи рани јакосни карактеристики;
- Минимална загуба на крајните јакосни карактеристики
- Ја подобрува тиксотропијата и лепливоста на бетонската и малтерската смеса;
- Овозможува машинско вградување на вертикални, коси и тавански површини;
- Го намалува одбивањето - отпадот на материјалот при прскањето;
- Не предизвикува загадување на подземните води како последица на протекување на алкалии

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	Визуелно	белузлава суспензија
Волуменска маса (на 20°C)	ISO 758	(1.42±0.03) g/cm³
Содржина на хлориди	EN 480-10	≤0,1%
Содржина на алкалии	EN 480-12	≤1,0%
pH вредност (на 20°C)	ISO 4316	3±1
Динамички вискозитет (на 20°C)	/	< 400 сР

ДОЗИРАЊЕ И ПЕРФОРМАНСИ:

За производство на прскан бетон, ИНГУНИТ ТС ЕКО вообично се дозира 3 до 9% тежински, во однос на масата на цементот. Процентот на дозирање зависи од времето на врзување кое треба да се постигне, од конзистенцијата на бетонот, од видот и количината на цементот, од температурните услови, од категоријата на подлогата, наклонот и др. Ако се користи за производство на прскан бетон при бетонирање на примарната облога во тунелоградбата, дозирањето при бетонирање на калотата вообично изнесува 6-7%, додека во делот на золната може да се дозира помалку од 4%. ИНГУНИТ ТС ЕКО се додава автоматски, со автоматска дозерка на излезниот дел од цревото со кое се врши торкретирање (прскање). Металните делови на пумпата за дозирање на адитивот треба да бидат отпорни на корозија.

Температурата на свежиот прскан бетон треба да биде повисока од +12°C. При пониски температури потребно е да се зголеми дозажата на адитив за постигнување на истиот ефект на врзување на бетонот.

Пред употреба потребно е да се направи проба за дефинирање на дозирањето во корелација со времето на врзување, во реални температурни услови и со користење на реалната опрема за вградување. Податоците доставени во овој Технички проспект се базирани на лабораториски испитувања и може да варираат во зависност од фактичките услови на вградување. При користење на свеж цемент вообичаено се добиваат подобри резултати во однос на брзината на врзување и развојот на раните јакосни карактеристики.

При употреба како убрзувач во класични бетони, ИНГУНИТ ТС ЕКО се додава со дозирање од 1-2% непосредно пред вградувањето, директно во готовиот бетон, брзо се меша и вградува, бидејќи постои опасност да дојде до брзо губење на обработливоста и врзување на бетонот. Притоа не треба да се употребува пумпа за бетон.

Ефекти од предозирање: Превисоко дозирање на ИНГУНИТ ТС ЕКО предизвикува прерано врзување на бетонот. При користење на ИНГУНИТ ТС ЕКО кај класични бетони, врзувањето на бетонот може да се случи во миксерот или при пумпањето, што пак може да доведе до оштетување на опремата.

КОМПАТИБИЛНОСТ

ИНГУНИТ ТС ЕКО е компатибilen со повеќе адитиви од програмата на АДИНГ. Доколку во бетонската мешавина се користат два или повеќе адитиви потребно е да се направат претходни проби. Различните адитиви се дозираат посебно односно не се мешаат меѓусебно пред уфрлувањето во бетонската мешавина. ИНГУНИТ ТС ЕКО е употреблив со сите типови на портланд цемент вклучувајќи ги и сулфатно отпорните цементи. Се препорачува ИНГУНИТ ТС ЕКО да се применува во комбинација со суперпластификатор од групата на СУПЕРФЛУИД-21 ЕКО.

ПАКУВАЊЕ

Контејнери: 1400 kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинално пакување на температура од 5°C до 35°C. Препорачана температура за употреба над 20°C. Рок на употреба 6 месеци.

Пред употреба потребно е да се промеша со компримиран воздух до хомогенизација (можна е појава на седиментација која не секогаш може визуелно да се согледа). При подолготрајно складирање, пожелно е контејнерите да се затворат со цел да се избегне губење на водата и појава на "филм" на површината на течноста.

При појава на сегрегација (раслојување) на адитивот, сусpenзијата е потребно да се хомогенизира пред да се употреби.

При температури пониски од 10°C доаѓа до нагло зголемување на вискозитетот на материјалот поради што резервоарите за складирање потребно е да бидат опремени со опрема за догревање.

Опасност по здравјето: Потребно да се внимава материјалот да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Во случај на контакт со кожа или со очите, потребно е веднаш плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Ингунит ТС Еко е незапалива течност. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Ингунит ТС Еко се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.