

ХИДРОКОЛ З

Еднокомпонентен малтер за сидање со леснобетонски блокови, гипсени блокови и за лепење на гипс картонски плочи

Одговара на EN 998-2:2016 тип G

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За сидање со леснобетонски блокови, гипсени блокови, како и за лепење на гипс картонски плочи и елементи од други лесни материјали.

СВОЈСТВА

- сив прашок;
- једноставна подготвка;
- једноставна изведба;
- одлична атхезија;
- одлична обработливост;
- добра јакост на притисок и свиткување;
- за внатрешна и надворешна употреба.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

| СВОЈСТВО | МЕТОД | ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ |
|---|------------|--|
| Изглед | - | сив прашок |
| W/M | - | 0,2-0,25 |
| Густина на свеж материјал | EN 1015-6 | 1,55-1,75g/cm ³ |
| Густина на стврднат материјал | EN 1015-10 | 1,55-1,75g/cm ³ |
| Јакост на притисок | EN 1015-11 | > 20MPa, категорија M20 |
| Јакост на смолкнување | EN 1052-3 | ≥ 0,15MPa |
| Јакост на свиткување | EN 1052-2 | ≥ 2,5MPa |
| Атхезија за подлогата | - | >1MPa |
| Апсорпција на вода | EN 1015-18 | < 0,1kg/(m ² min ^{0,5}) |
| Пропусливост на водена пареа | EN 1745 | μ15/35 (табеларна вредност) |
| Содржина на хлор | EN 1015-17 | < 0,1% |
| Реакција на пожар | | Еурокласа A1 |
| Дебелина на еден слој | - | од 3- 30mm |
| Отворено време за работа | - | 3h |
| Почеток на врзување, на 20°C и релативна влажност на воздухот од 50-60% | - | 6-7h |
| Крај на врзување, на 20°C и релативна влажност на воздухот од 50-60% | - | 10-12h |
| Температура на подлогата и воздухот при вградување | - | 5-35°C |
| Употреба, на 20°C и релативна влажност на воздухот од 50-60% | - | по 24h |

ГРАДЖЕНИ ЛЕПИЛА

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПОГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата треба да биде здрава, чиста, без маснотии, прашина и без лабилни делови. Доколку подлогата е многу порозна и сува, потребно е претходно добро да се навлажни со вода. Кај многу рамни и мазни површини се препорачува претходно пражерирање со Врска У или Адинг бетоконтакт.

ВГРАДУВАЊЕ

Хидрокол 3 се подготвува со додаток на вода и се меша со електричен мешач до потполно воедначување. Потоа мешавината се остава да мирува 10min, по што повторно се меша непосредно пред вградувањето. Нанесувањето е со мистрија, глетарка или со шпахтла. При сидање, потребно е Хидрокол 3 да се нанесе во воедначен слој по целата контактна површина на блокот, вклучувајќи ги и страниците од елементот. Материјалот кој ќе се истисне при позиционирањето на елементот, потребно е да се отстрани. Дебелината на нанесениот слој при сидање може да биде од 3-30mm. При лепење на гипс картонски плочи, во зависност од површината на која се лепи, изведбата може да биде со нанесување на Хидрокол 3 по целата површина на елементот или со нанесување во континуиран слој по работите и точкасто нанесување по средината на елементот. Дебелината на нанесениот материјал може да биде најмногу 3cm. Температурата при вградување треба да биде од 5-35°C. Обработените површини потребно е да се заштитат од директно сонце, врнежи, ветер и замрзнување.

ПОТРОШУВАЧКА

За слој од 1mm: 1,3-1,4 kg/m²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода веднаш по употребата.


ПАКУВАЊЕ

Вентил вреќи од 25kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 5-35°C. Рок на употреба: 12 месеци.

СЕ ОЗНАКА



Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при ненадеен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Хидрокол 3 е незапалив. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Хидрокол 3 се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.