

ADINGCOLOR-F

Ngjyrë për punim përfundimtar të sipërfaqeve (fasadore) të jashtme, punuar në bazë të disperzionit në bazë uji

Sfera e përdorimit:

Për punim përfundimtar dekorativ të sipërfaqeve prej betoni ose sipërfaqet e jashtme fasadash të llaçuara të gjithë llojet e objekteve në ndërtimin e larta. Përdoret dhe për riparim dhe rinovim të fasadave të objekteve të vjetra.

Cilës:

- Material një komponent;
- Tonohet dhe nuancohet në ngjyra të ndryshme;
- Fuqi e shkëlqyer mbuluese;
- Prodhim ekologjik;
- Rezistent dhe qëndrueshmëri ndaj ndikimeve atmosferike;
- Ujë mos lëshues, ndërsa akull lëshues;
- Athezion të shkëlqyer;
- Ekonomik;

Karakteristika teknike :

Tip:	Disperzion akril
Masa voluminoze:	1,4-1,5 gr/cm ³
Përmbajtja e materieve të thata:	66-68%
Koha e tharjes së materialit të aplikuar:	15-20 min.
Koha e ngurtësimit e materialit të aplikuar:	60-90 min.
Prionlivitët për bazën:	shkala 1
Ph:	8 - 9

Përgatitje e bazës:

Sipërfaqja ku vendoset duhet të jetë e shëndoshë, e thatë, pa yndyra dhe pa pluhur. Baza prajmërohet me PRIMER V e cila hollonhet me ujë në raport 1:4 dhe vendoset me furçe. Temperatura në sipërfaqen ku kryen punimet duhet të jetë prej + 10°C deri +35°C.

Rezik për shëndetin:

ADINGKOLOR-F nuk përmban materia toksike dhe përveç kësaj është e nevojshme të kihet kujdes që të mos vini në kontakt me lëkurën, sytë, ose të gëlltitet. Të përdoret pajisje përkatëse mbrojtëse. Në raste të kontaktit me sytë ose lëkurën është e nevojshme shpëlarje me ujë të pastër. Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme menjëherë të kërkohet ndihmë mjekësore. Zjarr:ADINGKOLOR-F është lëng që nuk digjet. Pastrim dhe deponim: Mbetjet e palidhura prej ADINGKOLOR-F pastrohen me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine.

Inkorporim:

ADINGKOLOR-F vendoset në 2 shtresa. Për vendosje të shtresës së parë ADINGKOLOR-F përgatitet me përzierje të ngadaltë të përzierjes me shtim të ujit deri 15%. Pas tharjes complete të shtresës së parë, vendoset e dyta. Materiali për shtresën e dytë rrallohet e shtim të ujit deri 10 %. Vendosja e materialit bëhet me furçe ose me spërkatje. Sipërfaqet e punuara duhet të mbrohen nga erë e fuqishme dhe shi për periudhë prej 6 12 orë.

Harxhimi:

Në varësi nga sipërfaqja ku vendoset.
PRIMER V 0,15-0,25 kg/m²
ADINGKOLOR-F 0,40-0,50 kg/m²

Pastrimi:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit të tij.

Paketim:

Në kova plastike prej 5 dhe 25 kg.

Magazininim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në temperaturë prej 5°C deri 35°C dhe i mbrojtur nga ndikim direkt i rezeve të diellit. Afati i përdorimit: 6 muaj.

Ngjyra standarde:

Të dhëna në ton - kartë e Ading.

Shënim:

Mundet të ketë devijime të ngjyrave të dhëna në ton-kartën për shkaqe teknike, të cilat nuk ndikojnë në kualitetin e materialit. Munde punime dhe në ngjyra të tjera, jashtë standardeve ton-karta, me kërkesë të veçantë të blerësit.