

OPLLATIN K

Ngadalësues sipërfaqësor të lidhjes së betonit dhe suvasë, për punimin e “kulie” betonit me teksturë deri 5 mm

FUSHA E PËRDORIMIT

Për përgatitjen e “kulie” sipërfaqeve të betonit ose të suvasë, ku ka nevojë për strukturë të dukshme sipërfaqësore të agregatit të elementet e realizuara në mënyrë klasike ose të ri-fabrikuar, galanteri të betonit, shtrimin e pllakave, elemente të fasadës dhe ngjashëm, ndërsa përdoret edhe si përgatitje të sipërfaqes së betonit gjatë ndërprerjeve të betonimit, për arritje të lidhjes më të mirë midis betonit paraprakisht të realizuar dhe atij të ri.

CILËSI

- i thjeshtë për realizim;
- e ngadalëson lidhjen e mvëshjes sipërfaqësore të betonit ose suvasë;
- vendoset në sipërfaqe horizontale dhe vertikale;
- vendoset drejtpërdrejtë në betonin e freskët ose në mvëshjen bazë;
- i përshtatshëm për vendosje mbi mvëshje të drurit, të plastikës dhe të metalit;
- nuk janë të nevojshme mjete shtesë për ndarje më të lehtë të betonit/suvasë nga mvëshja; nuk përmban kloride dhe acide.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

CILËSI	METODË	VLERË E DEKLARUAR
Dukje	-	përzierje e kaftë viskoze
Dendësi	-	1,45-1,50 g/cm ³
Thellësi e shtresës mbi të cilën ndikon Opllatin K	-	5mm
Menjanim i shtresës së palidhur nga përzierja e çimentos (larje e sipërfaqes) pas vendosjes së Opllatin K, në 20°C	-	prej 16- 24h varësisht nga përzierja e betonit
Temperaturë gjatë vendosjes	-	5-30°C

METODOLOGJIA PËR REALIZIM

PËRGATITJE E NËNSHTRESËS

Opllatin K vepron në përzierje të freskët të çimentos (beton ose suva), në shtresë prej rreth 5mm. Vendosja mund të bëhet në mvëshjen ose mbi përzierjen e vendosur.

Mbi mvëshjen

Mund të vendoset mbi mvëshje të drurit, të çelikut ose plastike, drejtpërdrejtë para vendosjes së betonit. Mvëshja duhet të jetë e shëndoshë dhe e pastër, pa pluhur. Nëse është e nevojshme që Oplatin K të vendoset në pjesë të mvëshjes, për realizim më preciz rekomandohet që para vendosjes skajet e fushës të kufizohen me krep shirit, i cili mënjanohet fill para betonimit.

Gjatë përdorimit të Opllatin K nuk nevojitet përdorim shtesë i mjeteve për lirim më të lehtë të mvëshjes (kallëpit), por nëse prodhimi përdoret në një pjesë të sipërfaqes të elementit i cili punohet, është e lejuar vendosja e tij mbi Opllatin V që paraprakisht i aplikuar, që do të mundësojë ndarje më të lehtë të mvëshjes nga sipërfaqja tjetër të betonit ose suvasë.

Mbi beton ose suva

Përzierja e betonit ose e suvasë nevojitet të realizohet në mënyrë të freskët, të jetë e punuar dhe e vendosur në mënyrë cilësore dhe e vendosur pa prani të ujit të dalë jashtë mbi sipërfaqen, ku vendoset Opllatin K.

SHPENZIMI

150-250 g/m²

PAKETIMI

Kova plastike prej 25 kg

Në ambalazh origjinal, të mbyllur, në hapësira të thata, i mbrojtur nga dielli i drejtpërdrejtë, në temperaturë prej 5-30°C. Afati i përdorimit: 6 muaj.

Rrezik për jetën: Oplatin K nuk përmban materie toksike, por edhe krahas asaj na nevojë të kihet kujdes që materiali të mos vijë në kontakt me lëkurën, sytë ose mos të gëlltitet. Në rast të kontaktit me lëkurën ose me sytë, nevojitet që menjëherë të bëhet shpëlarje me ujë të pastër rrjedhës. Nëse gëlltitet, nevojitet të kërkohet ndihmë mjekësore. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë të prodhimit.

Zjarr: Oplatin K është përzierje që nuk ndizet. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë të prodhimit.

Pastrimi dhe vendosja në depo: Mbetjet e palidhura nga Oplatin K pastrohen me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur nevojitet që të depozitohet sipas rregullave lokale dhe regullativave për atë lloj të mbeturinave. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë të prodhimit.